

ISOWOOL[®]

CERAMIC FIBER

Product Information

PI-008

1984. 12. 作成
1999. 2.16 改
2000. 6.16 改
2021. 6. 8 改

リジダイザー

リジダイザー

リジダイザーは、微粒子の無水珪酸を水中に分散させた無機質の液状硬化剤であり、製品の表面を強化するために用いられます。

液状ですので、保管時に凍結させない様、ご注意ください。

また毒性はありませんが、皮膚に付着した場合には、きれいな水または温湯で洗い流して下さい。

リジダイザー物性

色 : 乳白色
固形分 : 約 30~31%
粘度(25℃) : 6cp 以下
比重(25℃) : 1.20~1.22
pH : 9.7

リジダイザー塗布方法

リジダイザー原液を清水で 2 倍程度にうすめ、簡単なスプレー器(1~2kg/cm²能力)等を用いて、原液換算で 1 ℓ / m²の割合で均一に吹き付けます。(吹き付け面とスプレー面との間隔は 200~300mm にします。)(原液や濃い液を吹き付けしめすと硬化後、剥がれやすくなりますので、御注意願います。)

吹き付け面の油分や汚れは、予め取り除いておいて下さい。

また吹き付け時には、防塵マスクを着用するか、または適当な換気装置を御使用下さるようお願い致します。

吹き付け後、吹き付け面を木ごて、またはローラーで平滑にならし、少なくとも 8 時間以上放置乾燥し、乾燥焚きまたは加熱することにより、良好な硬化面が得られます。

以上



省エネルギーのバイオニア

イソライト工業株式会社

イソライト工業株式会社

ファーンレスエンジニアリング部 技術室

〒441-0201

愛知県豊川市萩町向山 7 番地

TEL (0533)88-2229 FAX (0533)88-2931